

製品試験報告書

田島緑化株式会社



弊社製品性状を下記の通り御報告いたします。

製品名				ルートガードD	
試験項目			結果	社内規格	
1	巻の質量	kg	18.4	16.0以上(包装資材含まず)	
1	巻の長さ	m	16.08	16.00以上	
	幅	mm	1,000	995以上	
	製品の厚さ	mm	1.0	0.8以上	
	製品の単位面積質量	g/m ²	1,016	900以上	
引張 り	引張強さ N/cm	無処理	長手方向	194	50以上
			幅方向	256	
	伸び率 %	無処理	長手方向	117	15以上
			幅方向	76	
	抗張積 N・%/cm		長手方向	22,698	2,500以上
			幅方向	19,456	
引裂強さ N		長手方向	14	7以上	
		幅方向	23		
耐折り曲げ性 き裂個数		無処理	表面	0	-15℃で、き裂が生じない
			裏面	0	
		加熱後	表面	0	-5℃で、き裂が生じない
			裏面	0	
耐熱性		垂れ下がり長さ mm	0	5以下	
		外観	異常なし	垂れ落ち及び発泡が生じない	
接合強さ N/cm			53	40以上	
摘要					
試験方法は J I S A 6 0 1 3 (改質アスファルトルーフィングシート) による。					
本品は、クマザサによる耐根試験において根の貫通を認めません。					