TOHO LÉO
LIVING ENVIRONMENT ORGANIZER

土壌改良
資材

硬質流紋岩発泡物

A・Gロック

■A・Gロックとは

粘性土用 通気・透水性改良材です

硬質の流紋岩系鉱物(ライオライト)を1000℃の高温で焼成発泡させた無機質・軽量の土壌改良材です。

硬質・粒状で防散処理がされているため扱いやすく、通気・透水性の改善を行いながら、同時に保水性の改善もできることが特徴です。とくに、粘性の強い土壌には適しています。土壌への混入は10～20%が適当です。
粒径は5mm前後です。

■荷姿

1袋50ℓ入り

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

■施工の様子

■こんな問題を解決します

問題１ 土壌の透水性を改良したい
解決 Ａ・Ｇロックは、通気・透水性の改善が必要な土壌を経済的に改善できます。

問題２ 土壌の固結を低減したい
解決 Ａ・Ｇロックを適量混入することで、土壌固結の低減効果があります。

問題３ 土壌圧密で改良材がつぶれて、効果が心配
解決 Ａ・Ｇロックは硬質の流紋岩系鉱石が主原料です。骨材一粒一粒の強度は、通常の真珠岩パーライトより硬いことが特徴です。また、硬質で無機質なため、酸・アルカリに対する変化も認められません。

しあわせ環境クリエイター
東邦レオ株式会社
緑化関連事業部 連絡先｜東京事務所（03）5907-5500 名古屋事務所（052）419-1860 大阪事務所（06）6767-1110 福岡事務所（092）687-7120

Vol.9 (2016.1.g)