



Stone Resin

透水性天然石舗装材 ストーン・レジン

Pavement material that mixed natural stone and resin for design of the exterior.

透水性天然石舗装材 ストーン・レジン Stone Resin

特徴

① 安全 (無毒・無臭) F☆☆☆☆

ストーン・レジン[®]は、有機溶剤(トルエン・キシレン等)を一切使用していない水性タイプです。


② 強力

ストーン・レジン[®]は、耐水性、耐候性、耐久性に優れた無黄変タイプです。

※コンクリート、モルタル(ブロック、レンガ、タイル、鉄、木、合板、アルミ、プラスチック等)ほとんどの下地に接着できます。

※柔軟性があり強い衝撃を受けてもひび割れしません。

※下地材として防草マサスペシャルガードを御用意しております。



F☆☆☆☆は、JIS工場で生産されるJIS製品に表示することが義務づけられている、ホルムアルデヒド放散等級の最上位規格を示すマークです。

施工手順

① 下地のホコリ等の汚れを取り除きます。

※養生が必要な場合は養生を行います。

※下地が多少湿っていても施工は可能です。

② 天然石と接着剤を練り舟などの容器に入れよく混練します。

※混練が不十分な場合、強度不足の原因となります。

※数量を多く混練するにはモルタルミキサーを使用すると便利です。

③ 天然石と接着剤の混練物を施工場所に塗布していきます。

④ 金コテなどで均等になるように均しよく押さえて下さい。

※塗り始めると固まってくるので手早く作業していきます。

⑤ 金コテに付いた接着剤が固まるのでマメに濡れたウエス・スポンジで清掃します。

※塗る面に接着剤が残ると砂利が引っ張られ塗りづらくなります。

⑥ 1日(24時間)養生をして完成。

※季節により2~3日かかる場合があります。

ストーン・レジン 1㎡セット



施行目安

厚さ	施工面積
約10mm	約1㎡

ストーン・レジンの取扱いに関するご注意

- 5℃以下での施工、養生は行わないで下さい。
- 強風などでゴミが付着する場合や、降雨時の施工は避けて下さい。
- 施工後24時間は、降雨、夜露、結露から養生して下さい。
- 長時間水に浸ると、表面が部分的に白濁することがあります。常に水に浸る場所、水はけの悪い所への使用は注意して下さい。
- ストーン・レジン[®]は、5℃以上の冷暗所で保管し、絶対に凍結させないで下さい。
- 施工中、容器内のストーン・レジン[®]に直射日光が当たらないようにして下さい。
- 高加重を掛けて表面を滑らす行為(自動車のハンドル操作等)は、ストーン・レジン[®]を損傷させることがあります。
- 施工面積は、石の種類・塗布厚さによって異なります。
- 壁面には使用できません。

株式会社 松井文栄堂
岡山支店

〒711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町1896-2

取扱店